

		Glanzoptik	Glanz GU/Mess- winkel (200µ)	GU / gerollt	RM weiss	Basen erhältl.	Spritz- ver- dünn	RM NCS S 500	RM RAL 9010	RM RAL 9016	LF / ELF	Zertifikate Gutachten	Füll-kraft	DIN EN 13300 Nassab- rieb- klasse	DIN EN 13300 Deck- vermög- en	Ergiebig- keit m2/l	Spezielle Eigenschaften / Kriterien
ALPHACRON Matt SF	B	matt	1.5 / 85°	0.5 / 85°							ELF	TÜV	++	2	1	> 9	Premium, hoher Weissgrad, strapazierfähig, Farbtöne
ALPHA SANO PROTEX	B	SM	7.6 / 85°	4.3 / 85°								AB / DMB	++	1	2	8	Antibakteriell, Lebensmittel-/ KlinikenSchmutzabweisend, Farbtöne
ALPHASOL INTERIOR	A	matt	1.3 / 85°	0.8 / 85°							ELF		++	1	2	6 bis 8	Sol-Silikatfarbe, sehr mattes Finish, Direkthaftung auf Weissputz
NASSABRIEBKLASSE 2 +3																	
ALPHA MATT SF	B	matt	4.2 / 85°	1.3 / 85°							ELF	TÜV	++	3	2	7.5	Preis/Leistung, Farbtöne
ALPHADUR COMPACT SF	B	matt	1.5 / 85°	1.7 / 85°							ELF	TÜV	+++	2	1	7	Extrem gute Deckkraft, Einschichtdispersionsfarbe

SF = Solvent free  
 ELF = Emission- und Lösemittelfrei  
**Zertifikate**  
 TÜV Gutachten /Raumhygiene  
 MPA NRW schwer entflammbar = SE  
 Desinfektionsmittelbeständigkeit = DMB  
 Antibakteriell = AB

ZIK/Stand  
 September  
 2015