

Assainissement des fissures des groupes de fissures C.1 + C.2

C.1 Fissures statiques

Fissures dues aux particularités de la construction et à la technique de la construction

C.2 Fissures de tassement

Fissures traversant les couches de crépi

Système	Travaux préparatoires	Traitement préalable	Application couche Variante 1	Application couche Variante 2
CHROMISIL	Vérifier la stabilité du support et le nettoyer. Eliminer les plaques de crépi et les revêtements montrant une mauvaise adhérence. Ouvrir les fissures dues à la construction, d'une largeur de 50 à 60 cm env., jusqu'au niveau du support du crépi ou ouvrir par fraisage au disque les fissures dues à la construction, d'une largeur de 10 mm et d'une profondeur de 20 mm, jusqu'au niveau du support du crépi. Effectuer les éventuels travaux de réparation et de reprofilage.	Couche d'apprêt (si nécessaire) : Fond de pénétration Tiefgrund Aqua Appliquer aussi une bonne couche de fond sur les fissures ouvertes	Renforcement des fissures ouvertes selon les schémas détaillés Variantes 1, 2 ou 3. Enrobage de Herbol-Armierungsgewebe, bleu, dans et autour de la fissure (env. 30 à 40 cm) dans la couche CHROMISIL Mortier de renforcement ; enrobage, sur toute la surface, de Herbol-Armierungsgewebe, bleu dans la couche CHROMISIL Mortier de renforcement, lisser avec CHROMISIL Mortier de renforcement. Temps de séchage : 5 jours Couche de finition : CHROMISIL Crépis de finition pour l'extérieur 2 Couches de Herboxan Plus	Renforcement des fissures ouvertes selon les schémas détaillés Variantes 1, 2 ou 3. Enrobage de Herbol-Armierungsgewebe, bleu, dans et autour de la fissure (env. 30 à 40 cm) dans la couche Herbol-Universalmörtel; enrobage, sur toute la surface, de Herbol-Armierungsgewebe, bleu dans la Herbol-Universalmörtel, lisser avec Herbol-Universalmörtel Temps de séchage : 10 jours L'adhérence du mortier universel doit être vérifiée à l'avance (créer des zones d'échantillon). Couche d'apprêt : CHROMISIL Putzgrund. Couche de finition : CHROMISIL Crépis de finition pour l'extérieur 2 Couches de Herboxan Plus
HERBOFLEX Faire faire impérativement au préalable un calcul sur la physique du bâtiment	Vérifier la stabilité du support et le nettoyer. Eliminer les plaques de crépi et les revêtements montrant une mauvaise adhérence. Ouvrir par fraisage au disque les fissures dues à la construction, d'une largeur de 10 mm et d'une profondeur de 20 mm, jusqu'au niveau du support du crépi. Effectuer les éventuels travaux de réparation et de reprofilage.	Couche d'apprêt (si nécessaire) : Fond de pénétration Tiefgrund Aqua Appliquer aussi une bonne couche de fond sur les fissures ouvertes	Renforcement des fissures ouvertes avec Herboflex Spachtel en 2-3 cycles de travail, selon les schémas détaillés Variante 4 Enrobage, au niveau des fissures (env. 20-30 cm), du tissu élastique KOBAU dans la couche Herboflex Gum, enrobage sur toute la surface du tissu élastique KOBAU dans la couche Herboflex Gum, lisser avec Herboflex Gum Temps de séchage : 3 jours Couche de finition : Herboflex Feinputz ou Herboflex Edelputz 2 Couches d'Herboflex-Finish mat, 500-600 ml/m ²	

Assainissement des fissures des groupes de fissures C.1 + C.2

C.1 Fissures statiques

Fissures dues aux particularités de la construction et à la technique de la construction

C.2 Fissures de tassement

Fissures traversant les couches de crépi

Système	Travaux préparatoires	Traitement préalable	Application couche Variante 1	Application couche Variante 2
Herboflex Crépis lisses Faire faire impérativement au préalable un calcul sur la physique du bâtiment	Vérifier la stabilité du support et le nettoyer. Eliminer les plaques de crépi et les revêtements montrant une mauvaise adhérence. Effectuer les éventuels travaux de réparation et de reprofilage.	Couche d'apprêt (si nécessaire): Fond d'imprégnation Tiefgrund SB ou Tiefgrund Aqua Appliquer aussi une bonne couche de fond sur les fissures ouvertes (laisser sécher le Fond d'imprégnation Tiefgrund SB pendant 3 jours!)	Reboucher les fissures ouvertes avec Herboflex Spachtel. Temps de séchage : 1 à 3 jours 1 Couche sur toute la surface avec Herboflex Armierungsbasis 400 ml/m ² . Temps de séchage : 1 journée. Enrobage, au niveau des fissures, de 40 cm de tissu élastique KOBAN dans la couche Herboflex Armierungsbasis, presser légèrement (env. 180 ml/m ²). Temps de séchage : 1 journée. Enrobage, au niveau des fissures, de 1 m de tissu élastique KOBAN dans la couche Herboflex Armierungsbasis, presser légèrement (env. 800 ml/m ²). Temps de séchage : 3 jours. 2 couches d'Herboflex Finish mat (300-400 ml/m ²)	Reboucher les fissures ouvertes avec Herboflex Spachtel. Temps de séchage : 1 à 3 jours Enrobage, au niveau des fissures, de 40 cm de tissu élastique KOBAN dans la couche Herboflex Armierungsbasis, presser légèrement (env. 180 ml/m ²). Temps de séchage : 1 journée. Enrobage, sur toute la surface, du tissu élastique KOBAN dans la couche Herboflex Armierungsbasis avec application au rouleau d'une couche de finition (800 ml/m ²). Temps de séchage : 3 jours. 2 couches d'Herboflex Finish mat (300 – 400 ml/m ²)
Herboflex Crépis pour murs et murs en briques apparentes Faire faire impérativement au préalable un calcul sur la physique du bâtiment	Vérifier la stabilité du support et le nettoyer. Eliminer les plaques de crépi et les revêtements montrant une mauvaise adhérence. Effectuer les éventuels travaux de réparation et de reprofilage.	Couche d'apprêt (si nécessaire): Fond d'imprégnation Tiefgrund SB ou Tiefgrund Aqua Appliquer aussi une bonne couche de fond sur les fissures ouvertes (laisser sécher le Fond d'imprégnation Tiefgrund SB pendant 3 jours!)	Reboucher les fissures ouvertes avec Herboflex Spachtel. Temps de séchage : 1 à 3 jours Enrobage, au niveau des fissures, de 40 cm de tissu élastique KOBAN dans la couche Herboflex Gum, Appliquer une nouvelle couche au rouleau puis structurer avec Herboflex Gum (env. 1000 ml/m ²). Temps de séchage : 1 journée. Application d'une à deux couches d'Herboflex Gum (env. 1000 ml/m ²). Temps de séchage : 3 jours. Couche de finition : Herboflex-Feinputz ou Herboflex-Edelputz ou 2 couches d'Herboflex Finish mat (500-600 ml/m ²).	Reboucher les fissures ouvertes avec Herboflex Spachtel. Temps de séchage : 1 à 3 jours Enrobage, au niveau des fissures, de 40 cm de tissu élastique KOBAN dans la couche Herboflex Gum. Enrobage, sur toute la surface, du tissu élastique KOBAN dans la couche Herboflex Gum, lisser avec Herboflex Gum (1000 ml/m ²). Temps de séchage : 3 jours. Couche de finition : Herboflex-Feinputz ou Herboflex-Edelputz ou 2 couches d'Herboflex Finish mat (500-600 ml/m ²).

